

SLIPMB: HPSLF101

Description Produit

The MB HPSLF101 contient d'érucamide, recommandé pour diminuer le coefficient de frottement entre deux films PE.

La forme granulaire de HPSLF101 est très semblable à celle de la résine de polyoléfine en termes de taille et de densité matière

HPSLF101 permet une mélange (dispersion) facile avec les matières premières.

Specifications

% ERUCAMIDE	0.8-1.2%	M SLF
-------------	----------	-------

Additional Typical Values

Aspect	Granules transparent ,légèrement jaunâtres	M001
Densité Apparente	0.55-0.65	M003

Taux d'addition

Le taux d'addition de **HPSLF101** dépend divers facteurs tels que l'épaisseur de l'article, la durée de vie ,présence d'agent de remplissage et d'autres additifs

Le taux d'addition est de 5à 10%

NB : Le HPSLF101 peut être utilisé comme un agent de démoulage pour les injecteurs et il n'est pas recommandé pour les films contenant de polyisobutylène.

Emballage

MB HPABF101 est livré en sac de plastique de 25 kg sur des palettes en bois 1000 kg ou 1375 kg .

Condition de stockage

Il est recommandé d'éviter l'exposition du MB HPABF101 aux rayons solaires et à des températures élevées pour des longs temps car cela peut nuire à la qualité du produit

Contact

Address: 19 Rue du Mercure, ZI Ben Arous
2013 Ben Arous - Tunisia.
Tel : +216 71 383 675
Fax : +216 71 383 716
Email: commercial@hosta-polymers.com

Ed. 01 11/09/2015